



SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ ARTIM

ATELIERELE ARTIM

Descriere produs / Fisa tehnica

Denumirea produs: Masca Igienica
COD nomenclator intern **ARTIM : 5001**

1) DESCRIERE:

Semi masca igienica ARTIM 5001 este conceputa din doua straturi de bumbac 100% de granulatii si contexturi diferite, are rol de izolare a căilor respiratorii ale purtătorilor față de agenții atmosferici care ar putea provoca alergii, cum ar fi praf, polen sau față de saliva persoanelor din jur si a vaporilor de apa.

Masca igienica ARTIM 5001 NU ESTE CONSIDERATĂ ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE.

Masca igienica ARTIM 5001 are rol de protecție asupra utilizatorului si a mediului de lucru față de picăturile de salivă ale utilizatorului, de ex. în camere curate din industria alimentară, industria electronica, lucratorilor in aer liber.

2) Componenta mastii :

Doua straturi

- strat exterior 100 % bumbac tip tercot filtrant
- strat interior 100% bumbac perforat filtrant
- ata intaritoare 80/3 DEN 100% fibra poliamida
- elastic 20gr/mp

Masca igienica este produsa in linia de productie proprie a SCM ARTIM fiind un echipament de conceptie simpla, conform specificatiei de mai jos.



Produsul descris nu asigura protectie impotriva riscurilor majore si nu constituie o bariera impotriva virusilor si bacteriilor fini, dar poate contribui la diminuarea riscurilor de infectare .

Str. Știrbei Vodă, nr. 105, Bloc 24B, Parter, București, Sector 1

Nr. Registrul Comerțului C40/19/2005, C.U.I.: RO 1566513

www.ateliereleartim.ro contact@ateliereleartim.ro Tel/Fax: 021.637.01.01 0216370102



SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ ARTIM

ATELIERELE ARTIM

Fisa tehnica

FIȘĂ TEHNICĂ MATERIAL Art:5001

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODA DE ÎNCERCARE
1	Finețea firelor	Nm	75/1	SR 7721-2008
2	Compoziția fibroasă	%	40-45% PES + 60-55% BBC	SR ISO 1833-95
3	Masa	g/m ²	115 ±5	SR 6142-2007 SR EN 12127-2003
4	Desimea în urzeală	fre/ 10 cm	560 ±20	SR EN 1049/2-2000
5	Desimea în bățatură	fre/ 10 cm	270 ±10	SR EN 1049/2-2000
6	Sarcina de rupere în urzeală	daN	50	SR EN ISO 13934/1-02
7	Sarcina de rupere în bățatură	daN	25	SR EN ISO 13934/1-02
8	Modificare dimensională la spălat la 40°C	%	±2	SR EN ISO 5077-08
9	Legătura		pânză	STAS 6431-75

Proprietati fizico-mecanice;

*Rezistența la rupere (N/5CM)

*Alungire (2%)



Certificat Art 5001
Atelierele ARTIM

Str. Știrbei Vodă, nr. 105, Bloc 24B, Parter, București, Sector 1

Nr. Registrul Comerțului C40/19/2005, C.U.I.: RO 1566513

www.ateliereleartim.ro contact@ateliereleartim.ro Tel/Fax: 021.637.01.01 0216370102